

 **S-P-F**
S-DRY
CIFQ MSR
477 NLGA R1/4
2100Fb 1.8E

 **S-P-F**
S-DRY
CIFQ 2
477 NLGA

 **N.SPECIES**
S-GRN
CIFQ STUD
477 NLGA

 **S-P-F**
KD-HT
CIFQ STUD
477 NLGA

 **S-P-F**
KD-HT
CIFQ SPS-1
477 NLGA
CERT FGR JNT
HRA

 **S-P-F**
KD-HT
CIFQ STUD
477 SPS-3
NLGA CERT FGR JNT
VERT STUD USE ONLY

 **SW (US) /**
S-P-F-s
CIFQ KD-HT
477 STUD
NLGA

Identification de l'agence de
classification

**Vous pouvez vous assurer
d'obtenir la qualité CIFQ en
repérant ce logo sur la
pièce de bois elle-même.**

Numéro personnalisé du
producteur

**Ce numéro vous permet de
retracer facilement les
coordonnées du producteur
par le biais du CIFQ.**



CIFQ
477

S-P-F
KD-HT

2
NLGA

Commission nationale de
classification des sciages

**La mention NLGA a été ajoutée
à toutes les estampilles (S-P-F,
North Species et E W Pine).**

Identification de l'essence

**Ce code indique l'essence ou le groupe
d'essences du bois que vous avez
acheté. Par exemple, le bois du Québec
arborera souvent le code S-P-F, qui
signifie Spruce, Pine, Fir (épinette, pin,
sapin).**

Indicateur de teneur en humidité

**Pour connaître la teneur en humidité, soit
le pourcentage d'eau présent dans le
bois, reportez-vous à cette codification.**

Niveau de qualité du bois

**Ce code représente la norme minimale de
classification du bois, laquelle est
fonction des limites des caractéristiques
physiques permises dans le bois pour la
qualité estampillée. Cette qualité fait
aussi référence aux règles de calcul
attribuées aux états limites pour le bois
de structure.**

**Enfin, chaque estampille a sa propre signification qui vient moduler l'usage du bois (ex. : ossature, ferme de toit, solive) et les marchés
auxquels il est destiné : États-Unis, Angleterre, Japon, etc.**